



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ПЕРЛАМУТРОВАЯ
ИЗНОСОСТОЙКАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ образует прочное покрытие с высокими защитными свойствами
- ✓ эластична, имеет хорошую паропроницаемость
- ✓ антисептические добавки в составе защищают от плесени и грибка
- ✓ выдерживает многократную влажную уборку
- ✓ простая в применении, растирается без усилий, не оставляет потеков
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет запаха

Краткое описание	Высококачественная перламутровая эмаль на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. После нанесения образует ровную матовую поверхность с перламутровым блеском.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды.
Цвет	золото, серебро, жемчужно-белый
Блеск	перламутровый
Область применения	Эмаль предназначена для окрашивания различных типов поверхностей (дерева, гипса, керамики, металла, стекла, различных типов обоев, пенополистирольных покрытий, покрытий из стекловолокна, структурных штукатурок), а также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке фактурных покрытий. Может использоваться для декорирования мебели, фурнитуры и аксессуаров. Рекомендуется для применения в помещениях с умеренной влажностью, таких как детские, спальни, помещения детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждений и больниц. Пригодна для окрашивания помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как холлы и коридоры.
Срок службы покрытия	более 5 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок, необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать. В случае, если эмаль подверглась заморозке – разморозить, при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водой, но не более 10% к массе эмали. Расход эмали может варьироваться, в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none">• материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется;• для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии;• с помощью перламутровой эмали легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство;• при декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрыть малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг;• осуществляя ручную колеровку эмали, необходимо постепенно вводить колорант, капельным способом в незначительных количествах, постоянно перемешивая и оценивая результат пробным выкрасом;• при нанесении в 1 слой достигается лессирующий эффект – цвет подложки будет слегка заметен; если есть необходимость «укрыть» подложку полностью, рекомендуется наносить эмаль в 2 слоя;• для снижения перламутрового блеска возможно разбавление эмали лаком для лессировки сверхпрочным Farbitex Profi (для высокой защиты финишного слоя) или водой в необходимой пропорции;• базы материала (золото и серебро) можно смешивать между собой, получая различные цветовые вариации в зависимости от пропорций смешивания.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	55-230 мл/м ² , средний расход на один слой. Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, её состояния и предварительной подготовки.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Полное высыхание - 24 часа. Набор прочности - 5 дней.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование эмали при температуре краски до -30°C, но не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза эмали, следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования эмали, тара и ветошь с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 3л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru