



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

- ✓ Образует гладкую прочную поверхность с высоким глянецом 83%
- ✓ Хорошо укрывает, обладает экономичным расходом.
- ✓ Образует покрытие, устойчивое к влаге и истираниям.
- ✓ 1 класс истирания, устойчива к влажной уборке
- ✓ Высокая степень белизны-96%.
- ✓ Хорошо колеруется универсальными колерами Ticiana Mix

<b>Краткое описание</b>	Универсальная высокоглянцевая акриловая эмаль подходит для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, металлических, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри и снаружи помещений.
<b>Состав</b>	Дисперсия акриловая, диоксид титана, наполнители, реологические добавки, вода.
<b>Цвет, блеск</b>	белый RAL 9010, 96%, высокоглянцевый (83%)
<b>Область применения</b>	Эмаль предназначена для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.
<b>Срок службы покрытия</b>	внутри помещений -25 лет , снаружи помещений-10лет
<b>Температура применения</b>	При необходимости перед применением эмаль разморозить при температуре 20+/-5°С, тщательно перемешать (допускается расслоение). Поверхность, предназначенную, для окраски, очистить от предыдущих наслоений.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водой. Поверхность, предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений, прочные глянцевые покрытия матировать с помощью шлифовальной бумаги. Ранее окрашенные деревянные поверхности предварительно загрунтовать грунтовкой по старой краске Olescolor. Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном и загрунтовать грунтовкой для чёрных и цветных металлов Master Prime
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 2 слоя.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	Наносить в два слоя.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5% к объему эмали.
<b>Расход</b>	Средний расход на один слой 90-110г/м2 . Расход эмали может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°С -1 час, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Полное отверждение 24 часа. Окончательный набор прочности покрытия достигается через 2 недели.
<b>Колеровка</b>	Возможна колеровка белого цвета вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта). При колеровке возможна потеря степени блеска.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения)
<b>Транспортирование и хранение</b>	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до - 30°С не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5 –ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0.8 кг. 2 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)