

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI



ОГНЕЩИТ

СОСТАВ
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ

для наружных (под навесом) и внутренних работ





Огнебиозащитный пропиточный состав Огнещит

Предназначен для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий), а также для материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП). Подходит для внутренних и внешних работ «под навесом».



WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

Расход: до 250 г/м²
Срок службы: 3 года

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Глубоко проникает в структуру древесины. Обеспечивает высокий уровень защиты от биопоражений. Обладает паропроницаемостью, позволяя древесине свободно «дышать». Окрашивает древесину в индикаторный розовый цвет, может перекрываться финишным покрытием.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на необработанную лакокрасочными материалами древесину, влажностью не более 30 %, при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5 °С, кистью, валиком, распылителем или методом окунания, в 2 и более слоев.

РАСХОД: для достижения II группы огнезащиты древесины - 500 г/м². Для биозащитной обработки достаточно обработать древесину с расходом - 250 г/м². Время высыхания между наносимыми слоями – не менее 1 часа. Полное высыхание - 24 часа.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: состав рекомендуется хранить и транспортировать при температуре окружающей среды от -5 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления, при условии соблюдения условий хранения и транспортирования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду. При нанесении краскопультom дополнительно использовать респиратор. При попадании средства в глаза и на кожу – смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.



FARBITEX[®]
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



РЕМОНТ 

@ABC_FARBEN 