



FARBITEX®

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ создает надежное покрытие со сроком службы не менее 3 лет;
- ✓ отличается особыми защитными и декоративными свойствами;
- ✓ атмосферостойкая, устойчива к осадкам и изменению температур от -50°C до +60°C;
- ✓ универсально подходит для различных поверхностей внутри и снаружи помещений;
- ✓ разнообразная гамма, 23 готовых цвета эмали на выбор.

Краткое описание	Качественная алкидная эмаль для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
Цветовая гамма	22 готовых цвета: белый, белый матовый, голубой, желтый, зеленый, изумрудный, красный, лайм, оранжевый, морская волна, светло-голубой, светло-серый, синий, сиреневый, слоновая кость, темно-серый, терракотовый, хаки, черный, шоколадный, ярко-зеленый, персиковый
Блеск	глянцевый/матовый
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
Срок службы покрытия	Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенное на подготовленную, загрунтованную поверхность в умеренном и холодном климате сохраняет свои защитные свойства в течение трех лет, а декоративные в течение одного года
Температура применения	не ниже +5°C
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непечные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления или кистью на подготовленную сухую, чистую поверхность.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	уайт-спирит (нефрас С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.
Расход	100-180 г/м ² на однослойное покрытие, в зависимости от цвета и способа нанесения.
Время высыхания	Время предварительного высыхания каждого слоя «от пыли» при температуре (20±2)°C – 16-18 часов, нанесение второго слоя - через 24 часа. При снижении температуры время высыхания увеличивается. Полное высыхание - 48 часов. Полное отверждение (окончательный набор прочности) - 4-5 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или нефрасом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. Расслоение не является браком. Пленка и осадок не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков эмали в банке, она может быть утилизирована как бытовой/строительный мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,4кг; 0,8кг; 1,8кг; 2,7кг; 5кг; 10кг; 20кг, 50кг (под заказ)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEX, эмаль алкидная ПФ-115 для наружных и внутренних работ