



FARBITEX®

КРАСКА
ФАСАДНАЯ
АКРИЛОВАЯ

- ✓ имеет хорошую адгезию к деревянным, кирпичным и др. минеральным поверхностям
- ✓ повышенная стойкость к загрязнениям, выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств
- ✓ обладает хорошей укрывистостью
- ✓ высокая свето- и влагостойкость
- ✓ великолепно колеруется в пастельные тона

Краткое описание	Акриловая водно-дисперсионная фасадная краска FARBITEX для наружных и внутренних работ. Образует паропроницаемое матовое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду температур, влаге. Отлично выдерживает сильные морозы до -40 и знойную жару до +40. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Сохраняет цвет в течении всего срока эксплуатации: не выгорает, не желтеет, не мелит.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Цвет, белизна	Белый, L 90
Класс истирания	2 класс
Укрывистость	245,1 г/м ²
Блеск	матовый
Срок службы покрытия	до 5 лет
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, заштукатуренных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен снаружи и внутри помещений.
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом глубокого проникновения Фарбитекс для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя.
Рекомендации по нанесению	* Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Фарбитекс. * Укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания. Дождитесь полного высыхания первого слоя перед нанесением второго.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	средний расход на один слой 200-250 г/м ²
Время высыхания	Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - 2 часа. Полное высыхание 6-8 часов
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промывать водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEX, краска фасадная акриловая