



Лак алкидный

пентафталевый

высокоглянцевый

- ✓ Универсален в применении
- ✓ Выгодно подчеркивает структуру древесины
- ✓ Высокая прочность покрытия
- ✓ Атмосферостойкость
- ✓ Экономичный расход

Краткое описание	Высококачественный лак на алкидной основе. Образует прочное прозрачное высокоглянцевое покрытие с высокими декоративными свойствами, подчеркивает структуру дерева. Защищает от воздействия влаги. Применяется для покрытия деревянных и металлических поверхностей эксплуатирующихся внутри и снаружи помещения.
Состав	Раствор алкидных смол, модифицированных маслами, с добавлением сиккатива.
Цвет	После высыхания образует прозрачную пленку.
Блеск	Высокоглянцевый.
Область применения	Для покрытия деревянных и металлических поверхностей, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещения.
Срок службы покрытия	не менее 5 лет
Температура применения	от +5°C до +25°C. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Перед нанесением лака металлическую поверхность очистить от жировых и других загрязнений, ржавчины, окислы; деревянную поверхность зачистить шлифовальной шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением лака рекомендуется обработать деревянную поверхность защитным декоративным покрытием Farbitex Profi Wood для увеличения срока службы покрытия и защиты от изменения цвета.
Нанесение покрытия	Подготовленный лак нанести на поверхность краскораспылителем, кистью или валиком.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. Применение краскопульта оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных изделий.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Уайт-спирит, нефрас, скипидар или смесь растворителей 1:1
Расход	на однослойное покрытие - 70-75 мл/м ²
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C - 24 часа. Окончательное отверждение покрытия через 4-6 суток.
Колеровка	Возможна ручная и автоматическая колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом (нефрасом).
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Лак в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки и ветошь, пропитанные лаком. Инструмент вымыть уайт-спиритом (нефрасом). Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. После использования лака тару с остатками продукта закрыть упаковочными средствами и отправить на бытовую свалку.
Фасовка	0,9л, 3л, 4,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru