



**ЭМАЛЬ**  
**ПФ-115**  
алкидная

- ✓ качественная эмаль соответствует требованиям ГОСТ
- ✓ содержит специальные сиккативы, благодаря которым пленка эмали быстро и равномерно высыхает
- ✓ образует покрытие с высокой твердостью
- ✓ светостойкие пигменты в составе предотвращают выгорание покрытия

<b>Краткое описание</b>	Качественная алкидная эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
<b>Состав</b>	Алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
<b>Тип работ</b>	внутренние, наружные
<b>Цвет</b>	бежевый, белый, супербелый, бирюзовый, вишневый, голубой, жёлтый, зелёный, коричневый, красный, кремовый, оранжевый, салатный, светло-голубой, серый, синий, чёрный, чёрный матовый, шоколадный, ярко-зелёный, светло-фиолетовый, морская волна, розовый, зеленое яблоко
<b>Блеск</b>	гляцевый
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
<b>Срок службы покрытия</b>	5 лет
<b>Температура применения</b>	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления, валиком или кистью на подготовленную сухую, чистую поверхность. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	уайт-спирит (нефрас С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.
<b>Расход</b>	Расход эмали на однослойное покрытие от 100 г/м <sup>2</sup> в зависимости от цвета и способа нанесения
<b>Время высыхания</b>	при температуре (20±2)°С до степени III - 14 часов, полное высыхание 24 ч. Набор прочности - 2дня.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С вдали от отопительных и нагревательных приборов.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении пропитанные эмалью тряпки, ветошь. После использования эмали по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
<b>Фасовка</b>	0,5; 0,8; 1,8; 2,7; 4кг(супербелый), 5; 10; 20; 50кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)