



## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

### АРТ - БЕТОН

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Создаёт текстуру натурального бетона или камня.
- ✓ Идеальна для отделки в стилях «Loft», "Минимализм" и т.д.
- ✓ Высокая прочность. Устойчивость к мытью.
- ✓ Хорошо глянецует после высыхания.
- ✓ Многообразие декоративных эффектов и форм
- ✓ Пластичный материал.

<b>Краткое описание</b>	Декоративная штукатурка Арт-бетон образует прочную поверхность с хорошими армирующими свойствами за счет волокон и микронизированного мрамора. Содержит доломитовую крошку, что даёт возможность создавать текстуру натурального бетона или камня. Разнообразные методы нанесения этого покрытия позволяют применять материал в отделке различных стилей. Фракция штукатурки 0,2-0,5мм
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, реологические добавки, вода.
<b>Цвет</b>	белый
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия, имитирующего бетон с эффектом различных типов опалубки, ячеистого и состаренного бетона по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 10 лет снаружи (в системе) , внутри - до 15 лет
<b>Температура применения</b>	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
<b>Инструмент</b>	кельма, шпатель
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой водно-дисперсионной Farbitex Profi. Перед нанесением штукатурки на поверхность необходимо нанести грунтовку адгезионную Farbitex Profi.
<b>Нанесение декоративного покрытия</b>	Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка. Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +10°C.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi,</li><li>• при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м2), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;</li><li>• за один проход наносить покрытие от угла до угла;</li><li>• в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.</li></ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-3 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения, толщина слоя 0,5-2,5 мм.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	1,0-2,5 кг/м2, в зависимости от способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	При толщине слоя 2-3 мм до отлипа 2 часа, при толщине до 5 мм до отлипа-3 часа. Полное отверждение покрытия происходит через 48 часов, при температуре 20°C и нормальной влажности. Окончательный набор прочности - через 4 дня.
<b>Колеровка</b>	Универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -20°C, но не более одного месяца. В случае замораживания штукатурку следует разморозить при комнатной температуре. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Во время хранения возможно расслоение штукатурки, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	7кг, 15кг, 25кг(под заказ)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)