



Состав пропиточный

ОГНЕЩИТ

огнебиозащитный для древесины

- Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Обеспечивает высокий уровень защиты от биопоражений
- Обладает паропроницаемостью, позволяя древесине свободно «дышать»

Краткое описание	Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (трудновоспламеняемая древесина). Глубоко проникает в структуру древесины. Обеспечивает высокий уровень защиты от биопоражений. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины. Окрашивает древесину в индикаторный розовый цвет.
Состав	Водный раствор антипиренов, высокоэффективные антисептические добавки.
Возможные цвета	индикаторный розовый цвет
Блеск	матовый
Область применения	Предназначен для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий), а также для материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП). Подходит для внутренних и внешних работ «под навесом».
Срок службы покрытия	Средний срок огнебиозащиты - 3 года.
Температура применения	Температура не ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность древесины должна быть очищена от грязи, пыли, коры и других покрытий.
Нанесение покрытия	Наносить на необработанную лакокрасочными материалами древесину, влажностью не более 30%, при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C, кистью, валиком, распылителем или методом окунания - в 2 и более слоев.
Рекомендуемое количество слоев	2 и более слоев.
Разбавление	Разбавления не требует, состав готов к применению.
Расход	для достижения 2 группы огнезащиты древесины - 500 г/м ² , для биозащитной обработки достаточно обработать древесину с расходом 250 г/м ² .
Время высыхания	Время высыхания между наносимыми слоями – 1,5ч, полное высыхание – 24 часа.
Плотность	1,1 г/см ³
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промывать водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Состав рекомендуется хранить и транспортировать при температуре окружающей среды от 0°C до +30°C.
Меры предосторожности, утилизация	При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду. При нанесении краскопультом дополнительно использовать респиратор. При попадании средства в глаза и на кожу – смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	5л; 10 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru