



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

## PF-266

алкидная

- ✓ Высокая износостойкость – отлично выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки
- ✓ Высокоглянцевая – поверхность меньше подвержена загрязнению.
- ✓ Выдерживает частое мытье с применением моющих средств.
- ✓ Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей, отличается высокими защитными и декоративными свойствами.

<b>Краткое описание</b>	Высококачественная глянцевая алкидная эмаль для окраски полов изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Подходит для внутренних и наружных работ под навесом. Отличается особыми защитными и декоративными свойствами.
<b>Состав</b>	Алкидный лак, пигменты, наполнители, сиккатив, реологические добавки, уайт-спирит.
<b>Тип работ</b>	внутренние, наружные
<b>Цвет</b>	желто-коричневый, золотистый, красно-коричневый, светлый орех
<b>Блеск</b>	глянцевый
<b>Область применения</b>	Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Подходит для внутренних работ и внешних работ под навесом
<b>Срок службы покрытия</b>	не менее 5 лет
<b>Температура применения</b>	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C до +30°C.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность пола, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления, кистью или валиком на подготовленную сухую чистую поверхность.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление уайт-спиритом возможно в соотношении 1:1.
<b>Расход</b>	на однослойное покрытие - 100-150 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °C не более 16 часов. Набор прочности через 4 суток.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом (нефрасом).
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Пленка и осадок не являются браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь пропитанные эмалями. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,9; 1,9; 2,7; 5; 10; 20; 50

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)