



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ЖИДКАЯ РЕЗИНА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ сверхэластичное, не растрескивается, превосходно укрывает поверхность;
- ✓ антибактериальные свойства, защищает от появления плесени и грибка;
- ✓ отличное сцепление с любыми строительными поверхностями;
- ✓ выдерживает температурные режимы от -50 °С до +50 °С;
- ✓ образует покрытие, стойкое к атмосферным осадкам и высокой влажности;
- ✓ простое и удобное в применении, быстро высыхает.

Краткое описание	Образует эластичное гидроизоляционное покрытие. Имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Заполняет микротрещины на обрабатываемых поверхностях, обеспечивает надежную влагозащиту.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.
Цвет	белый
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для влагозащитной окраски фасадов зданий, заборов, бордюров, кровельных материалов, применяется как гидроизоляция в строительстве, при обустройстве фундаментов, полов, оснований бассейнов, душевых кабин, ванных комнат, а также как защитное покрытие для профилактики и ремонта коррозии металлов, для кузова автомобиля и водного транспорта.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	Наносить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5 °С.
Инструмент	кисть, валик.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком. Загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой FARBITEX PROFİ.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью или валиком на подготовленную сухую чистую поверхность.
Рекомендуемое количество слоев	Рекомендуется наносить на поверхность не менее двух слоев краски.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	150-200 г/м ² - средний расход на однослойное покрытие. Расход варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки и цвета.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 1 часа. Полное высыхание - 24 часа, окончательный набор прочности - 48 часов.
Колеровка	Возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре -30°С не более одного месяца. В упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°С до +35°С вдали от отопительных и нагревательных приборов. При хранении возможен набор вязкости, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Возможные цвета	Белый, голубой, зеленый, серый, красно-коричневый, черный.
Фасовка	1кг; 2,5кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru