



**MASTER**<sup>®</sup>  
**PRIME**

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ  
**ДЛЯ ОЦИНКОВКИ**  
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Антикоррозионная защита с фосфатом цинка.
- ✓ Основа под любой вид акриловых, алкидных и других ЛКМ.
- ✓ Защита поверхностей в экстремальных климатических условиях от -50°C до +50°C.
- ✓ Улучшает сцепление между гладкой поверхностью металла и отделкой.
- ✓ Подходит для любых металлических поверхностей.
- ✓ Наносится при температуре от -20 до 35 °C.

Краткое описание	Высококачественный антикоррозионный грунт предназначен для окраски оцинковки и других поверхностей из цветных и черных металлов. Изготовлен по специальным технологиям компании «ABC Фарбен».
Состав	Суспензия высокоукрывистых пигментов, наполнителей в акриловом термопластичном сополимере с добавлением реологических добавок и растворителей.
Возможные цвета	серый, красно-коричневый
Блеск	матовый
Область применения	Для защиты от коррозии всех видов металла, в том числе оцинкованного. Возможно применение на бетонных, оштукатуренных, каменных и кирпичных поверхностях. Использование финишного слоя обязательно! Подходит для использования в качестве грунтовочного слоя под различные виды лакокрасочных материалов: ПФ, АС, АУ, ЭП, МА, УР, ПЭ, АФ, ЭТ, АК и др. (пентафталевые, алкидно-акриловые краски, алкидноуретановые, эпоксидные, масляные, полиэфирные, алкиднофенольные, трифталевые, полиакрилатные и др.)
Температура применения	Грунт наносится при температуре окружающего воздуха от -20 до 35 °C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2. Перед применением грунт следует тщательно перемешать, при загустении развести до рабочей вязкости растворителем. Оцинкованные поверхности зачистить с помощью мелкозернистой наждачной бумаги таким образом, чтобы сохранить тонкий слой цинка. При механическом способе очистки (легкая пескоструйная очистка) использовать абразив диаметром 200-500 микрон, давление до 280 МПа. Пыль от шлифовки удалить, поверхность обезжирить.
Нанесение покрытия	Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже -20°C, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой. При загустении или перед окраской пневмораспылителем грунт разбавляется ксилолом.
Рекомендации по нанесению	Для проверки совместимости грунта и следующего слоя лакокрасочного покрытия, а также во избежание возникновения дефектов во время окрашивания (сморщивание, растрескивание поверхности и т.д.) рекомендуется сделать пробное окрашивание, соблюдая рекомендации по нанесению и времени межслойной сушки грунтовочного слоя. Степень разбавления - до 5% в зависимости от метода нанесения: при ручном нанесении - 70-85 с. при пневматическом нанесении - 30-60 с
Рекомендуемое количество слоев	1 слой
Разбавление	При загустении или перед окраской пневмораспылителем грунт разбавляется ксилолом до 5% в зависимости от метода нанесения
Расход	На однослойное покрытие составляет 100-130 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от состояния поверхности и метода нанесения.
Колеровка	не предусмотрена
Время высыхания	время высыхания каждого слоя, при температуре +20°C, «от пыли» - 1 час, окончательное отверждение покрытия - 5-7 дней.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть растворителем (ксилолом).
Срок годности	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения правил хранения.
Транспортирование и хранение	Транспортировать и хранить грунт следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от -40°C до +40°C. Детали, окрашенные данной грунтовкой, можно транспортировать через семь дней после окончательного набора твердости сформировавшегося покрытия.
Меры предосторожности, утилизация	Грунт является пожароопасным! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы проводить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву.
Фасовка	0,8 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

MASTER PRIME, грунт акриловый для ОЦИНКОВКИ, ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ