



**ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ**
металлических и деревянных поверхностей

- ✓ износостойкость-выдерживает механические воздействия, в том числе движения автомобилей и погрузчиков
- ✓ высокая укрывистость
- ✓ отличное сцепление с поверхностью
- ✓ устойчивость к мытью
- ✓ срок службы покрытия - не менее 5 лет

Краткое описание	Высококачественная алкидно-уретановая эмаль для бетонных полов. Выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации помещения (в том числе складские работы, движение автомобилей и погрузчиков, пешеходное движение). Эмаль подходит для окрашивания металлических и деревянных поверхностей.
Состав	Алкидно-уретановая смола, наполнитель, пигмент, реологические добавки, уайт-спирит.
Цвет	Белый, серый, красно-коричневый.
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для защитного окрашивания цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений и снаружи «под навесом», а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и т.д.). Допускается использование эмали для окрашивания металлических и деревянных поверхностей. Эмаль не подходит для бетонных поверхностей, не изолированных от постоянных взаимодействий с влагой и землей. Не допускается наносить эмаль на бетон эксплуатирующийся менее 6 месяцев.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	температура при проведении работ не должна опускаться ниже +15 или быть выше +25
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений, а также непрочно держащегося старого покрытия. При наличии пятен битума, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов удалить их с помощью специальных средств или механическим способом. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и неровности выровнять шпателькой, загрунтовать. Грунтование производить данным продуктом, разбавленным растворителем (уайт-спирит, нефрас 10-15% по массе), в зависимости от структуры поверхности бетона. Не рекомендуется наносить на свежий, а также влажный бетон.
Нанесение покрытия	Перед использованием эмаль необходимо тщательно перемешать. Осадок и пленка не являются браком. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя либо распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 14 часов. При нанесении с помощью краскораспылителя эмаль разбавляется уайт-спиритом.
Рекомендации по нанесению	На бетонную поверхность эмаль наносится только после полного высыхания бетона (срок высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды). Долговечность окрашенного бетонного пола и его эксплуатационные свойства во многом зависят от того, насколько качественно была обработана поверхность.
Рекомендуемое количество слоев	кистью, валиком - 1-2 слоя; краскораспылителем - 2-3 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление уайт-спиритом возможно до 5%.
Расход	при окрашивании в один слой — 80–150 г/м ² .
Время высыхания	До степени III — 14 часов, межслойная сушка — 24 часа, до полного отверждения — 4 – 7 суток в зависимости от температуры.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С, вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,8кг (белый цвет), 0,9кг (другие цвета), 2,7кг, 10кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая