



Клей

ПВА

СТРОИТЕЛЬНО-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- ✓ Высокая прочность
- ✓ Улучшение реологии строительных смесей.
- ✓ Отличная клеящая способность
- ✓ Прозрачен при высыхании
- ✓ Легко наносится

Краткое описание	Клей ПВА строительно-универсальный OLECOLOR— поливинилацетатная водная дисперсия белого цвета. Клей универсальный, не токсичный применяется при склеивании бумаги, картона, обоев, а также в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой. Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После высыхания образует тонкую эластичную прозрачную пленку.
Состав	Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.
Цвет	Белый
Область применения	Предназначен для бытового применения: склеивания бумаги, картона, обоев. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.
Температура применения	от +7°C до +20°C. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Инструмент	кисть, валик, тампон.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Нанесение покрытия	Клей наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	не требуется
Расход	при сплошном нанесении 80-200 г/м ²
Время высыхания	При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной за 6-12 часов, у столярных изделий время сушки составляет 24-48 часов. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент отмыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения -24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0°C до +30°C. При наличии дополнительной этикетки "морозостойкая рецептура" допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков клея в таре она может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.
Фасовка	0,75кг, 2,3 кг, 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru