



СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ
БЫСТРОСОХНУЩИЙ

- ✓ образует долговечное атмосферостойкое покрытие
- ✓ защищает от воздействия атмосферных осадков, влаги и УФ-лучей
- ✓ защищает дерево от поражений грибком и насекомыми-вредителями
- ✓ сохраняет и подчеркивает естественную текстуру древесины
- ✓ широкая цветовая гамма благородных оттенков
- ✓ содержит воск

| | |
|--|--|
| Краткое описание | Состав для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Атмосферостойкий и быстросохнущий. Представлен широкой гаммой благородных оттенков. Изготовлен по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben. |
| Состав | Суспензия пигментов в алкидном лаке с добавлением УФ-фильтров, уайт-спирита и функциональных добавок, воск. |
| Возможные цвета | Бесцветный, белый, тик, рябина, дуб, орегон, орех, красное дерево, палисандр, сосна, калужница, махагон, каштан, гавань, скандинавия. |
| Блеск | полуматовый |
| Область применения | Состав предназначен для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Для новой и старой поверхности (предварительно очищенной от старого покрытия). Используется для внутренних и наружных работ. |
| Срок службы покрытия | не менее 5 лет |
| Температура применения | от +5°C до +25°C |
| Инструмент | кисть, валик, краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Очистить поверхность от загрязнений и пыли. |
| Нанесение покрытия | Состав тщательно перемешать и наносить на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава. |
| Рекомендации по нанесению | Для достижения равномерного нанесения и для выравнивания впитывающей способности перед покраской древесину необходимо обработать олифой. |
| Рекомендуемое количество слоев | 1-2 слоя |
| Разбавление | Состав готов к применению, не требует разбавления. |
| Расход | 80-150 мл/м ² на однослойное покрытие. |
| Время высыхания | Время высыхания одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 7-10 часов в зависимости от цвета. Время полного отверждения - 24 часа при температуре 20°C. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 24 часа. |
| Колеровка | Возможна ручная колеровка универсальными колерами TICIANA MIX. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. |
| Транспортирование и хранение | Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C. |
| Меры предосторожности, утилизация | Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков состава в банке он может быть утилизирован как бытовой или строительный мусор. |
| Фасовка | 0,75л; 2,7л; 9л |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru