



ПОКРЫТИЕ **KM-0**

ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ
НА ОСНОВЕ СИЛИКАТОВ

- ✓ покрытие обладает хорошей укрывистостью
- ✓ стойкость к механическим воздействиям
- ✓ влагостойкое покрытие
- ✓ долговечное, срок службы покрытия - более 5 лет
- ✓ экологически чистый продукт, не содержит растворителей

Краткое описание	Негорючее покрытие для путей эвакуации изготовлена по технологиям компании ABC Фарбен. Благодаря использованию высококачественных добавок и наполнителей покрытие отличается высоким классом пожарной опасности KM-0 (НГ), что подтверждено обязательным сертификатом.
Состав	Жидкое стекло, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
Цвет	белый /чёрный
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски путей эвакуации по предварительно подготовленной поверхности. Подходит для внутренних работ.
Срок службы покрытия	более 5 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Подготовленную поверхность грунтовать покрытием KM-0, разбавленным для грунтовочного слоя водой (не более 30% воды к объему).
Нанесение покрытия	Перед применением покрытие тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Наносить методом пневматического распыления, кистью или валиком на подготовленную сухую чистую поверхность после высыхания грунтовочного слоя (1 час).
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется; • во избежание образования заметных стыков отдельных участков обрабатываемой поверхности, покрытие следует наносить методом «сырое по сырому» за один проход; • для окрашивания одной поверхности следует применять покрытие одной партии.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя после грунтования.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 7%.
Расход	200г/м ² на однослойное покрытие
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C не более 1 часа. Набор прочности через 14-28 дней, исходя от условий нанесения.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта). Также возможна автоматическая колеровка по вееру Spirit в пастельные тона.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 6 месяцев при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Покрытие транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. В упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. При хранении возможен набор вязкости, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь пропитанные KM-0. После использования покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	14 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru