



ГРУНТ-ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ 3в1 ПО РЖАВЧИНЕ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ создает надежное покрытие со сроком службы до 5 лет;
- ✓ не требуется предварительного грунтования поверхности;
- ✓ образует прочное атмосферостойкое декоративное покрытие;
- ✓ препятствуют дальнейшему возникновению подслоной коррозии;
- ✓ преобразуют ржавчину в прочный защитный слой.

| | |
|--|---|
| Краткое описание | Грунт-эмаль - это 3 материала в одном: антикоррозионный грунт, преобразователь ржавчины и финишная эмаль. Ингибитор коррозии в составе преобразует ржавчину в прочный грунтовочный слой, а также предотвращает дальнейшее образование коррозии. |
| Состав | Алкидный лак, пигменты, специальные добавки, уайт-спирит, сиккатив. |
| Цветовая гамма | красно-коричневый, белый, черный, серый, красный, коричневый, зеленый, желтый, синий, светло-серый 7004, шоколадный |
| Блеск | от полуглянцевого до глянцевого в зависимости от цвета. |
| Область применения | Предназначается для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей, подходит также для окраски деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений. |
| Срок службы покрытия | до 5 лет |
| Температура применения | от +5 °С до + 30°С |
| Инструмент | Кисть, валик, краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Ранее окрашенные поверхности очистить от старого отслаивающегося покрытия, металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, окалин и обезжирить растворителем. |
| Нанесение покрытия | Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить уайт-спиритом до рабочей вязкости. Грунт-эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем. |
| Рекомендуемое количество слоев | 2 слоя |
| Разбавление | уайт-спиритом, до рабочей вязкости. |
| Расход | 150-200 г/м ² , при однослойном покрытии, в зависимости от цвета метода нанесения и подложки |
| Время высыхания | При температуре +20°С и нормальной влажности воздуха поверхность высыхает «до отлипа» через 12 часов. Повторное нанесение следующего слоя допускается через 24 часа. Время полного высыхания (набор твердости) - не менее 7 суток. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или сольвентом. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. |
| Транспортирование и хранение | Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С вдали от отопительных и нагревательных приборов. |
| Меры предосторожности, утилизация | Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков грунт-эмали в банке, она может быть утилизирована как бытовой/строительный мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации. |
| Фасовка | 0,8кг, 1,8кг, 2,7кг, 5кг, 10кг, 20кг |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru