



ЛАК АКРИЛОВЫЙ
ДЛЯ САУН
МАТОВЫЙ

- ✓ наличие воска в составе придает жесткость покрытию в процессе полного набора прочности
- ✓ образует долговечное водоотталкивающее матовое покрытие
- ✓ обеспечивает долговременную защиту от потемнения, грибка, плесени
- ✓ снижает водопоглощение поверхности
- ✓ предотвращает образование и развитие патогенных микроорганизмов (микробов)
- ✓ поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- ✓ термостойкость - 110°C

Краткое описание	Лак для саун предназначен для эффективной защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Применяется для обработки стен и потолков в банях и саунах. Образует водоотталкивающее матовое покрытие, защищает древесину от влаги и появления плесени.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки, биоцид, матирующий агент.
Цвет	Белый, после высыхания - прозрачный.
Блеск	матовый
Область применения	Предназначен для обработки стен, полов и потолков в помещениях с повышенной влажностью и высокой температурой воздуха, таких как баня, сауна, парная. Образует водоотталкивающее матовое покрытие, защищает древесину от плесени и влаги. Не подходит для лакирования полков, лавок, табуретов в бане и сауне. Для этих целей используйте масло для защиты пола Farbitex Profi WOOD.
Срок службы покрытия	В помывочных помещениях до 6 лет, в прочих помещениях до 10 лет.
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65 %.
Инструмент	Кисть, валик, тампон или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, зачищена шлифовальной шкуркой.
Нанесение покрытия	Лак наносить в 1-4 слоя кистью, валиком, тампоном или краскораспылителем на подготовленную поверхность.
Система покрытия	Применяется либо как самостоятельные покрытия, либо в системе: пропитка-антисептик водоотталкивающая для бань и саун + лак для саун (данная система обеспечивает более надежную и долговую защиту)
Рекомендуемое количество слоев	1-3 слоя. Наносить в 1 слой в парильных помещениях Наносить в 2-3 слоя в прочих помещениях
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	примерно 70-100мл/м ² на однослойное покрытие в зависимости от обрабатываемой породы дерева.
Время высыхания	Время высыхания "от пыли"-35 минут, до степени 3 -1 час. Эксплуатационная готовность парильного помещения достигается через 72 часа сушки и последующего протапливания и остывания. Избегать применения моющих средств и интенсивной очистки свежеокрашенной поверхности, так как покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение примерно одного месяца после окраски.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 5% от веса продукта). <i>В парной необходимо использовать только термостойкие колеры!</i>
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°C до +40°C. Допускается хранение при температуре до -30°C не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования лака по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1л; 2,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

Farbitex Profi Wood, лак акриловый ДЛЯ САУН матовый